

## 技术数据表

CENWAY IIR-532F

## 产品描述

异丁烯-异戊二烯共聚物橡胶

## 基本指标

检测项目	单位	指标	测试方法
外观		类白色胶块	目测
门尼粘度 (ML1+8, 125°C)	MU	51±5	ASTM D1646
不饱和度	mol%	1.7±0.2	Q/XH-FX 029-2011
挥发分	wt%	≤ 1.0	ASTM D5668
总灰分	wt%	≤ 0.2	ASTM D5776
异丁烯残留量	mg/kg	≤30	GB temporary method (*)
异戊二烯残留量	mg/kg	≤15	GB temporary method (*)
铅含量 (Pb)	mg/kg	≤3	GB 5009.12-2010
砷含量 (As)	mg/kg	≤3	GB/T5009.11-2003
汞含量 (Hg)	mg/kg	≤0.5	GB/T5009.17-2003
镉含量 (Cd)	mg/kg	≤1	GB/T5009.15-2003

\*: 国标待正式颁布

## 应用范围

普通丁基橡胶 CENWAY IIR-532F 具有优异的气密性、耐热性、耐化学腐蚀性、耐臭氧老化性和良好的硫化性能。食品级丁基专用牌号，应用于口香糖、泡泡糖、药用材料等产品。

## 安全性

本产品为固体高分子聚合物，性能稳定，对人体健康无不利影响，在生态环境中不会对动植物造成危害。具体内容请见产品 MSDS。

## 包装

25±0.5 kg/包，用食品级改性 PE 膜独立包装

免熏蒸木质包装箱：1050 kg/箱（42 包）

金属周转箱：1200 kg/箱（48 包）

## 质保期

CENWAY IIR-532F 在 35°C 下避光运输、保存，质保期 9 个月。

## 其他说明

版本及日期：201501 版，发行日期：2015 年 1 月 30 日。

本产品规格由浙江信汇合成新材料有限公司制定，除非有书面约定，否则当规格变更时，恕不另行通知。未经浙江信汇合成新材料有限公司授权，任何企业不得分发、展示、复印或改变本文件。